

PRODUCT : DICT-S
Resin Type : PS



PROPERTIES	TEST METHOD	CONDITION	UNIT	VALUE
CHARACTERISTICS				PS
PHYSICAL				
비 중	ASTM D792	-	-	1.02
MECHANICAL				
인장강도(항복점)	ASTM D638	50mm/min	kgf/cm ²	300
인장신율(파단점)	ASTM D638	50mm/min	%	70
굴곡강도	ASTM D790	30mm/min	kgf/cm ²	400
굴곡탄성율	ASTM D790	30mm/min	kgf/cm ²	2,000
Izod 충격강도	ASTM D256	1/4 inch at 23 °C	kgf·cm/cm	3
THERMAL				
용융지수	ASTM D1238	200 °C/2.16kg	g/10min	8

* 상기 물성은 안내자료의 대표치이며 가공조건에 따라 변경될 수 있습니다.